

NOWOŚĆ!



Zaprawa murarska SOLBET do cienkich spoin do betonu komórkowego-zimowa 0.7

Wyrób zgodny z **EN 998-2:2010 (PN-EN 998-2:2012)**

Deklaracja właściwości użytkowych:

SA-CB 0.7/1/2013

Zastosowanie

W warunkach zimowych, czyli obniżonych temperatur polecamy zastosowanie ZAPRAWY MURARSKIEJ SOLBET DO CIENKICH SPOIN DO BETONU KOMÓRKOWEGO – ZIMOWEJ, oznaczonej symbolem 0.7. Zaprawa murarska zimowa SOLBET przeznaczona jest do wzniesienia murów metodą cienkowarstwowego klejenia ścian z bloczków z betonu komórkowego. Szczególnie polecana jest do prac w łagodnych warunkach zimowych, w temperaturach bliskich, ale nie niższych od 0°C. Można nią murować również cegły, pustaki oraz inne tego typu materiały ceramiczne i betonowe.

Przy murowaniu w niskich temperaturach istotne jest przestrzeganie zaleceń wykonawczych. Bloczki przeznaczone do klejenia nie mogą być przemarznięte, ani pokryte szronem lub śniegiem. Bloczki przed wmurowaniem nie powinny być składowane w temperaturze poniżej -2°C, przez okres dłuższy niż 24 godziny. Zaleca się składowanie bloczków w temperaturze dodatniej.

Prace murarskie należy prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W temperaturach niższych od +5°C zaleca się stosowanie ciepłej wody. Jeżeli podczas wykonywania prac murarskich temperatura może spaść poniżej 0°C, prowadzenie robót należy przerwać. Po upływie 8 godz. od zastosowania zaprawy dopuszczalny jest spadek temperatury do -5°C.